Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

ANTICORIT BW 366

Corrosiebeschermende coating op basis van oplosmiddelen

Omschrijving

ANTICORIT BW 366 is een bariumvrije, hoogwaardige corrosiebeschermende was die een oplosmiddel uit de gevarenklasse „ontvlambaar" bevat. Het product wordt gekenmerkt door zijn uitstekende afvloeiingsremming. De geharde beschermfolie hecht zeer goed op verschillende metalen oppervlakken (bijvoorbeeld: staal, zink, e-lak, gefosfateerde oppervlakken). De toepassingsgebieden van ANTICORIT BW 366 zijn divers: het wordt gebruikt als bodembescherming en bescherming van holtes in de voertuigindustrie. Het biedt uitstekende corrosiebescherming voor oppervlakken van halffabrikaten, persgereedschappen, gietmatrijzen en andere. ANTICORIT BW 366 is ideaal voor langdurige conservering, inclusief schuur en buitenopslag. ANTICORIT BW 366 is ook geschikt voor het conserveren van voertuigen en apparatuur in de bouw en de landbouw. ANTICORIT BW 366 voldoet aan de DBS (Deutsche Bahn Standard) en wordt gebruikt voor de conservering van kleine ijzeren onderdelen.

Toepassing

ANTICORIT BW 366 kan worden toegepast met veelgebruikte toepassingsmethoden. Bij gebruik van het product moeten de geldige veiligheidsinstructies in acht worden genomen. Zoals bij alle thixotrope producten kan het thixotrope middel tijdens langdurige opslag bezinken. Door te roeren kan de oorspronkelijke kwaliteit hersteld worden. Het kan eenvoudig worden verwijderd met geschikte reinigingsmiddelen uit het RENOCLEAN-assortiment. ANTICORIT BW 366 is ook verkrijgbaar in een spuitbus.

Voordelen

- Eenvoudig aan te brengen door middel van spuiten
- Thixotroop product, loopt niet van de film af bij typische filmdiktes
- Temperatuurstabiele film
- Uitstekende corrosiebescherming

Opslag condities

ANTICORIT BW 366 kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van 5 °C tot 40 °C gedurende maximaal 36 maanden. De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kleur		bruin
Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	885 kg/m³
Flash Point (PM)	DIN EN ISO 13736	38 °C
Gewicht van de dompelfolie bij 23 °C	FLV-F-03	> 32 g/m²
Verdampingsresidu	FLV-V-01	55 %
Uitlooptijd, 4 mm mondstuk bij 20 °C	FLV-A-09	60 s
Droogtijd		60 min
Druippunt van de film	DIN ISO 2176	100 °C
Corrosiebescherming DC 04		
Corrosiebescherming - zoutsproeitest 50 µm op DC 04	DIN EN ISO 9227	800 h
Corrosiebescherming - AHT 50 µm op DC 04	DIN EN ISO 6270-2 AHT	> 100 cycli
Corrosiebescherming - constante luchtvochtigheid	DIN EN ISO 6270-2 CH	1,000 h
Corrosiebescherming, halopslag		12 - 36 maanden
Corrosiebescherming, schuuropslag		12 - 36 maanden

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FLV = FUCHS-laboratory test procedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO