Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

ANTICORIT CPX 3373

Corrosiebeschermende coating, volledig stevig

Omschrijving

ANTICORIT CPX 3373 is een oplosmiddelvrije anticorrosiecoating voor het behoud van holtes. Het product is specifiek ontwikkeld voor spuittoepassingen in de automobiel- en bedrijfsvoertuigsector. Het heeft een verminderd afloopgedrag en uitstekende penetratie-eigenschappen.

Aan ANTICORIT CPX 3373 is een UV-kleurstof toegevoegd voor een betere kwaliteitscontrole. Dankzij de nieuwe CPX-technologie kan de beschermfolie uitharden bij omgevingstemperatuur. De geharde beschermfolie hecht zeer goed op verschillende metalen oppervlakken (bijvoorbeeld: staal, zink, e-lak, gefosfateerde oppervlakken).

Een snel verwarmingsproces met daaropvolgende afkoeling tot omgevingstemperatuur helpt de afvloeiingsremming van de coating te verbeteren (drop-stop-effect).

Toepassing

ANTICORIT CPX 3373 is ontwikkeld voor toepassing in commercieel verkrijgbare airless- en air-mix-applicatiesystemen bij kamertemperatuur. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld voor reparatiedoeleinden, is aanbrengen met een kwast mogelijk. Eventuele overspray kan worden verwijderd met geschikte reinigingsmiddelen uit het RENOCLEAN-assortiment, zelfs als het product al is uitgehard.

Bij gebruik van het product moeten de geldige veiligheidsinstructies in acht worden genomen.

ANTICORIT CPX 3373 is een reactief product. Alle containers zijn gevuld met een inert gas. Gebruik geopende containers snel. Het product kan dikker worden bij koude/warme bewaartemperaturen of tijdens transport. In dit geval kunnen de oorspronkelijke omstandigheden worden hersteld door zachtjes te roeren bij kamertemperatuur.

Voordelen

- Extreme corrosiebescherming op verschillende metalen oppervlakken
- Eenvoudig aan te brengen door middel van spuiten
- Maakt filmcontrole met UV-licht mogelijk
- Gecontroleerd stromingsgedrag, mogelijk ondersteund door gebruik te maken van het drop-stop-effect
- Uitstekende temperatuurstabiliteit van de uitgeharde film
- Uitharding op kamertemperatuur
- 100% vaste stof, vrij van oplosmiddelen, VOC-vrij

Opslag condities

ANTICORIT CPX 3373 kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van 5 °C tot 40 °C gedurende maximaal 12 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

DRAFT

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Kleur		beige
Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	1,050 kg/m³
Flash Point (PM)	DIN EN ISO 2719	> 130 °C
Afschuifviscositeit bij 23°C (afschuifsnelheid 300 1/s)	FLV-R-13	350 mPa*s
Corrosiebescherming 50 g/m² op CRS		
Corrosiebescherming - zoutsproeitest	DIN EN ISO 9227	>720 h

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.
FLV = FUCHS-laboratory test procedure

DRAFT

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

DRAFT

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO